

**ბორის კარპილის და ალუმინის ოქსიდის საფუძველზე მიღებული კომპოზიტის
ელექტრული თვისებები და განაპირობებს ელექტრული კოუფიციენტის სიღიდიის
ცვლას, რაც შესაბამისობაშია რიგ თვისებებითაც. მიღებული შედეგები გამოწვეულია მასალათა მიღების
ტექნიკური პარამეტრებით და მათი სტრუქტურული ტრანსფორმაციებით.**

ს. მესტვირიშვილი, თ. ჭეშვილი, ზ. კოვზირიძე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

შესწავლითია სხვადასხვა ტემპერატურაზე ცხლად წნევით მიღებული $B_4C-Al_2O_3$ კომპოზიტის ელექტრული თვისებები. დაგენიდა, რომ B_4C -ის ჩანაცვლება $\alpha-Al_2O_3$ -ით ზრდის მიღებული მასალის ელექტრონული განაპირობებს და განაპირობებს ელექტრული კოუფიციენტის სიღიდიის ცვლას, რაც შესაბამისობაშია რიგ თვისებებითაც. მიღებული შედეგები გამოწვეულია მასალათა მიღების ტექნიკური პარამეტრებით და მათი სტრუქტურული ტრანსფორმაციებით.

ცნობილია მრავალი სახის კერამიკული ძნელად დნობადი ნაერთი, რომლებსაც გააჩნიათ სასურველ თვისებათა კომპლექსი, რაც განსაზღვრავს მათი თანამედროვე ტექნიკაში გამოყენებას. ასეთ მასალათა რიცხვს მიეკუთვნება ბორის კარბიდი და მის ფუძეზე მიღებული კომპოზიციური მასალები. ბორის კარბიდის გამოყენება ეფუძნება მის მაღალ სისალეს (აბრაზიული და ცვეთამედეგი მასალები) და ამ თვისებების შენარჩუნების უნარს მაღალ ტემპერატურებზე, ქიმიურ ინერტულობას, ნახევარგამტარულ თვისებებს, ნეიტრონების შთანთქმის უნარს და სხვ. აღსანიშვავია ბორის კარბიდით ლითონების და ძნელდნობადი შენადნობების ლეგირების შესაძლებლობა [1].

ლიტერატურიდან ცნობილია, რომ ბორის კარბიდის სფეროებში არსებული თავისებურებანი განსაზღვრავენ მის გამოყენებას ფეხილის ან შეცხობილი (ცხლად დაწნებილი) ნაკეთობის სახით. ამავე დროს ცნობილია ის პრობლემიც, რომლებიც ახლავს ბორის კარბიდიდან ნაწარმის მიღებას – ესენია მასალის ნაწილაკების დაბალი პლასტიურობა და შეცხობის უნარი (არაშეცხობადი მასალა). ორივე ფაქტორი კი აუცილებელს ხდის ნაწარმის მიღების პროცესის ხატარებას მაღალ ტემპერატურაზე, რა დროსაც მოსალოდნელია ბორის კარბიდის დნობა. მოყვანილი ნაკლოვანებების აღმოსაფეხვრელად მიზანშეწონილად მითხვევენ კომპლექსური ტექნიკულობირი მიღებომის გამოყენებას. ერთოდ, ბორის კარბიდის ნამზადის მიღება რეკომენდირებულია ცხლად წნევის მეთოდით (დახლოებით 2000°C ტემპერატურა და 10-20 მპა წნევა) და შემადგენლობაში სხვადასხვა დანამატების შევანით. არსებული მონაცემების მიხედვით, მოყვანილი მიღებომით შესაძლებელი ხდება ბორის კარბიდის მიღების პროცესის ინტენსიფიკაცია და ამასთან მისი თვისებების გაუმჯობესება [1-3].

ჩატარებული კელების მიზანს წარმოადგენდა ბორის კარბიდის და საეციალურად შერჩეული დანამატის საფუძველზე შედგენილ კომპოზიციაში მაღალი ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლების (დაბალი ფრიანობა, შერჩევითი ელექტრო-თვისებები და ა.შ.) მქონე მასალის მიღების შესაძლებლობის დადგენა. ამისათვის შერჩეული იქნა კომპოზიცია ბორის კარბიდის და აღუმინის ოქსიდის საფუძველზე (შემდგომში B_4C -მასალა), კერ-

ძოდ, მის შემადგენლობაში 83 მას.% ბორის კარბიდი (B_4C , ფირმა „H.C.Starck“-ის წარმოება, გერმანია) და 15 მას.% ალუმინის ოქსიდი ($\alpha-Al_2O_3$, ფირმა „Alcoa“-ს წარმოება, გერმანია), იტრიუმის და მაგნიუმის ოქსიდების მცირე დანამატებით (1მას%. Y_2O_3 და 1 მას.% MgO). BCA -მასალის მიღების ტექნიკულობირი პარამეტრები ნაჩვენებია ცხრ.1-ში, სადაც მიღების პირობებიდან წარმოდგენილია ცხლად წნევის ტემპერატურა, წნევა და დრო.

საკელევი კომპოზიციური მასალის ჩამოყალიბებაზე (შესაბამისად თვისებებზე) შეცხობის პროცედების დასადგენად შესწავლილი იქნა ელექტრონული განსხვავება და განხორციელდა მისი შედარება წყალშთანთქმისთვის და დია ფორიანობასთან კვლევის ჩასატარებლად ცხლად წნევის მიღებული მასალის ნამზადებისაგან დამზადდა შესაბამისი ნიმუშები, რომელთა თვისებების დასაღებენად გამოიყენებოდა ცნობილი მეთოდიკა [4-5].

კუთრი ელექტრონულინადობის (ρ) ტემპერატურული დამოკიდებულება (ოთახის ტემპერატურიდან 300°C-მდე), როგორც საჭირის B_4C , ასევე სინთეზით მიღებული BCA -მასალისათვის მოყვანილია სურ.1-ზე. მიღებულ „ρ-T“ დამოკიდებულებათა მრუდების ურთიერთგანლაგებიდნ გამომდინარე გამოიკვეთა შემდეგი კანონზომიერება: მასალათა (BCA) შეცხობის ტემპერატურის ზრდა იწვევს ელექტრონულინადობათა მნიშვნელობების გადანაცვლებას საწყის ინგრედიენტის (B_4C) მნიშვნელობისას ერთობის ნაწარმის მიღების რეკომენდირებულია ცხლად წნევის მეთოდით (200-300°C). აღნიშნული მიღებულ „ρ-T“ მრუდების დახრის კუთხის ზრდით, ე.ო. ელექტრონულინადობის ტემპერატურული კოუფიციენტების (Δατ) სიღიდეთა შორის არსებული სხევობის ხარჯზე (ცხრ.2). დათ სიღიდეთა ზრდა და მისი შეცხობის ტემპერატურის ზრდასთან შესაბამისობა იმაზე უნდა მიუთითებდეს, რომ ერთნაირი შედგენილობის მასალის (BCA) შემთხვევაში, ელექტრომახასიათებლების ცვლილება გამოწვეულია მაღალ ტემპერატურაზე მასალის სტრუქტურული ცვლილებებით.

ელექტრომახასიათებლებზე მასალათა სინთეზის პროცედების გავლენის თაობაზე დამატებითი არგუმენტების მოძების მიზნით განხორციელდა აღნიშნული პარამეტრების შედარება მასალათა წყალშთანთქმის და დია ფორიანობის მნიშვნელობებთან, რომლებიც ცხრ.2-შია მოყვანილი.


საქვლევი მასალის შედგენილობა და წნეხვის პარამეტრები

ცხრილი 1

№	მასალის ინდექსი (რიგითი №)	მასალის შედგენილობა*, მას. %		წნეხვის პარამეტრები (ტემპერატურა, წნევა და დრო)		
		B ₄ C	Al ₂ O ₃	T, °C	P, mpa	T
1	B ₄ C (1)	100	-	2150	25,0	10
2	BCA (2)	83	15	1950	28,5	15
3	BCA (3)	83	15	1850	35,7	20
4	BCA (4)	83	15	1700	39,0	25

(*) №2, №3 და №4 მასალის შედგენილობაში დამატებით არის 1 მას.% Y₂O₃ და 1 მას.% MgO

ρ, ომი.მ



სურ.1. ბორის კარბიდის (B₄C) და BCA შედგენილობის მასალების კუთრი ელექტროჭინაღობის (ρ) ტემპერატურული დამოკიდებულება


აღნიშვნები: 1 - B₄C (ცხლად წნეხვა 2150°C-ზე); 2 - BCA (ცხლად წნეხვა 1950°C-ზე); 3 - BCA (ცხლად წნეხვა 1850°C-ზე); 4 - BCA (ცხლად წნეხვა 1700°C-ზე)

საქვლევი მასალის შედგენილობა და შეცხობის პირობები

ცხრილი 2

№	მასალის ინდექსი (რიგითი №)	კუთრი ელექტროჭინაღობა		ელ.ჭინაღობის ტემპერატურული კოეფიციენტი (Δαთ), ომ.მ/К	მასალის მახასიათებელი თვისებები	
		20°C	300°C		დია ფორიანობა, %	წყალშოანთქმა, %
1	B ₄ C (1)	460	290	0,61	-	-
2	BCA (2)	600	320	1,00	0,04	0,015
3	BCA (3)	650	440	0,75	0,08	0,03
4	BCA (4)	680	520	0,57	18,70	9,00

მიღებული შედეგების გრაფიკულმა წარმოდგენამ გვიჩვენა, რომ ყველა BCA კომპონიციურ მასალას თვისებათა ცვლის ტენდენციები ერთნაირი აქვთ.



საკელეგი მასალების თვისებათა ცვლის განმსაზღვრელი კიდევ ერთი სავარაუდო მიზეზი შეიძლება იქნას განხილული, კერძოდ ელექტრო-წინაღობის ზრდა, რომელიც B_4C -დან კომპინირებულ BCA -შედგენილობებზე გადასვლისას (BCA -2,3,4; იხ. სურ.1.) შეიძლება გამოწვეული იქნას ნახევარგამტარული თვისებების მატარებელი B_4C -ის თითქმის 1/6 ნაწილის „პასიური“ Al_2O_3 -ით ჩანაცვლებით. ამავე დროს, „ ρ -T“ დამოკიდებულებათა ამსახველი მრულების ურთიერთგანლაგება (სურ.1, მრულები 2,3,4) კიდევ ერთი დაშვების საშუალებას იძლევა - ტემპერატურის ზრდასთან ერთად შეიძლება ადგილი ჰქონდეს B_4C -ის ტრანსფორმაციით ბორის ანზიდრიდის წარმოქმნას. ახალი ფაზური შედგენილობის წარმოქმნის ხარჯზე (B_2O_3 გამოირჩევა ელექტროიზოლატორული თვისებით, ასევე არის კარგი

მაღლობელი) არ შეიძლება გამოირიცხოს მისი აქტიური მონაწილეობა მიღებული მასალის სტრუქტურის და თვისებების ჩამოყალიბებაში. ასეთი მიღვიმის (დაშვების) მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვან მხარეს წარმოადგენს ის, რომ $B_4C-Al_2O_3$ კომპოზიტიაში მოსალოდნელი ხდება ისეთი ალუმინბორატების წარმოქმნა (2 $Al_2O_3 \cdot 2B_2O_3$ და 9 $Al_2O_3 \cdot 2B_2O_3$), რომლებიც ინტონგრუენტულად ლდვებიან დაახლოებით 1035 და 1950°C ტემპერატურაზე. არ შეიძლება გამოირიცხოს მასალათა სტრუქტურაში ალუმინბორატული მყარი სხნარების წარმოქმნა, რაზეც არსებობს შესაბამისი მითითებები [6]. აქედან გამომდინარე $B_4C-Al_2O_3$ კომპოზიტი სტრუქტურული წყობის განმსაზღვრელი შეიძლება იქნას მიჩნეული როგორც საწყისი შედგენილობა, ასევე ტემპერატურა.

ლიტერატურა

1. Косолапова Т.Я., Андреева Т.В., Бартицкая Т.Б и др. Неметаллические тугоплавкие соединения. Москва, Металлургия, 1985 г. 244 с.
2. Кипарисов С.С., Гуревич Б.Д. Современное состояние производства карбида бора и его применение. Москва, Цветметинформация, 1965 г. 68 с.
3. Тугоплавкие карбиды. Под ред. Самсонова Г.В. Киев, Наукова думка, 1970 г. 275 с.
4. Чешвили Т.Ш. Оценка протекающих на поверхности стекол процессов новой электроизмерительной ячейкой. Труды ГТУ, 2005 г, №4(458), с 45-49.
5. Лукин Е.С., Андрианов Ш.Т. Технический анализ и контроль производства керамики. Москва, Стройиздат, 1975 г. 271 с.
6. Торопов Н.А., Барзаковский В.П., Лапин В.В., Курцева Н.Н. Диаграммы состояния силикатных систем. Справочник. Вып. Первый, Москва, Наука, 1965 г. с 147.

ELECTRICAL PROPERTIES OF BORON CARBIDE AND ALUMINUM OXIDE BASED COMPOSITES

Z. Mestvirishvili, T. Cheishvili, Z. Kovziridze

Georgian Technical University

(SUMMARY)

Composite's electric attributes of $B_4C-Al_2O_3$ obtained via hot pressing in different temperature has been studied.

It has been established that insertion of B_4C with $\alpha-Al_2O_3$ increases electric resistance of obtained material and changes the of value of electric resistance ratio, which is in a correspondence with various attributes. Obtained results are caused by parameters of obtained materials and their structural transformation.

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ КАРБИДА БОРА И ОКСИДА АЛЮМИНИЯ

Мествиришвили З., Чешвили Т., Ковзиридзе З.

Грузинский Технический Университет

(PEZIOME)

Исследована температурная зависимость электропроводности композита $B_4C-Al_2O_3$, полученного методом горячего вакуумного прессования.

Установлено, что замещение B_4C оксидом алюминия ($\alpha-Al_2O_3$) приводит к уменьшению электропроводности полученного материала и, следовательно, к изменению величины температурного коэффициента электропроводности.

Полученные данные обусловлены технологическими параметрами и структурной трансформацией горячепрессованого материала.